CHROMIND

Техническа информация (02/22)

CHROMIND 2K MIX

- За боядисване на вътрешни детайли по автомобила и пълнене в аерозолни опаковки (спрей).
- В качеството на завършващо покритие с прибавяне на втвърдител 1100 в съотношение 3:1 и 20% разредител 2100.
- Пълнене в аерозолни опаковки (спрей) за малки ремонти.
- По избор: Продуктът може да се прилага и в съотношение на втвърдител 2:1, но в този случай продуктът не е съвместим с VOC. Важи само за швейцарския пазар.
- Отговаря на директивата за ЛОС

	2К ФИЛЕР
ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА	P360 – P600
	Антисиликоново почистващо средство

	Работен вискозитет: DIN 53211 Ф 4mm/ 20°C	18 - 20 сек .
	Тест за цветови нюанси:	Преди боядисване цвета обезателно да се провери с помощта на тест карта.
	Нанасяне с пистолет:	1,2 - 1,3 мм 2 – 2,5 бар
	Брой ръце : **Дебелина на покритието:**	2 – 3 слоя 50 - 60 микр
	Изчакване:	10 - 15 мин /20°C

Helios TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale Slovenia
T: + 386 1 722 40 00, E: office@helios-refinish.com, www.helios-ref

	**Време за сушене при 20°C:** **Време за сушене при 60°C:**	16 ч 30 мин (температурата около детайла)
	**Срок на годност:**	4 години

2004/42/II B(д) (840) 700
В съответствие с изискванията на ЕС за пределно допустимо съдържание на летливи вещества (VOC) за дадения вид материали (категория II Б (д), подготвени за нанасяне, те съставляват 840 гр/л. VOC на нашия материал съставляват 700 гр/л.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Вижте Информационния лист за безопасност

2K материалите реагират с влагата, затова всички съдове за смесване и инструменти трябва да бъдат абсолютно сухи. Относителната влажност при работа на въздуха не трябва да превишава 80%

Данните могат да варират при различни условия.,
Всяка част от тази информация може да се промени по всяко време без предупреждение.
Информацията е получена от дългогодишен опит и е собственост на HELIOS Refinish.
Ние гарантираме, че качеството на работа, извършена съгласно нашите инструкции, дава резултати, ние не поемаме отговорност, ако са използвани други продукти или ако други фактори са повлияли на крайния резултат.
Последната версия на TDS замества всички предишни версии. Можете да получите най-новата версия от вашия дистрибутор във вашата страна.
Потребителят на този продукт трябва да използва продукта в съответствие със законите и разпоредбите за безопасност при работа и управление на отпадъците.

Helios TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale Slovenia
T: + 386 1 722 40 00, E: office@helios-refinish.com, www.helios-refi