









Техническа информация (05/20)

COLOMIX BASISLACK

- В качеството на завършващо покритие с прибавяне на втвърдител в съотношение 10:1 и 40% разредител . Нанасяне с пистолет.
- Пълнене в аерозолни опаковки (спрей) за малки ремонти
- Отговаря на директивата за ЛОС

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА	COLOMIX 2K ФИЛЕР
	 P360 – P600
	 COLOMIX Антисиликоново почистващо средство

	Тест за цветови нюанси:	Преди боядисване цвета обезателно да се провери с помощта на тест карта.
	Нанасяне с пистолет:	1,2 - 1,3 мм 2 - 2,5 бара
	Брой ръце :	2 - 3 слоя
	Дебелина на покритието:	15 - 25 микр.
	Изчакване:	10 - 15 min. или да изгасне до матово
	Срок на годност:	2 -3 години

2004/42/II Б (д) (840) 810

В съответствие с изискванията на ЕС за пределно допустимо съдържание на летливи вещества (VOC) за дадения вид материали (категория II Б (д), подготвени за нанасяне, те съставляват 840 гр/л. VOC на нашия материал съставляват 810 гр/л.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Вижте Информационния лист за безопасност

Данните могат да варират при различни условия.

Всяка част от тази информация може да се промени по всяко време без предупреждение.

Информацията е получена от дългогодишен опит и е собственост на HELIOS Refinish.

Ние гарантираме, че качеството на работа, извършена съгласно нашите инструкции, дава резултати, ние не поемаме отговорност, ако са използвани други продукти или ако други фактори са повлияли на крайния резултат.

Последната версия на TDS замества всички предишни версии. Можете да получите най-новата версия от вашия дистрибутор във вашата страна.

Потребителят на този продукт трябва да използва продукта в съответствие със законите и разпоредбите за безопасност при работа и управление на отпадъците.